

Toote informatsioon:

Construction Extra 292

Ftalaadivaba ehitusliim raskete ja kergete materjalide kiiremaks paigaldamiseks**Üldkirjeldus ja tüüpilised kasutusalaad:**

Construction Extra 292 on neutraalne liim, mis taheneb õhuniiskuse mõjul. Liim on lahustite ja ftalaatidevaba. Moodustab tugeva kuid elastse liite, mis kannatab hoone osade omavahelisi liikumisi.

Construction Extra 292 on lõhnatu, kiiresti tahenev ning märkimisväärse ilmastikukindlusega.

Construction Extra 292 on sobilik nii sise- kui ka välistingimustesse kasutamiseks seintel, lael ja põrandal. Väga hea peegliite, paneelide ja teiste ehitustahvlite kiireks ja ohutuks paigaldamiseks. Liimub laia valiku materjalidega; puit, klaas, betoon, tellised, klaaskiud, värvitud pinnad, Perspex, PVC ja mõningate kummidega.



Construction Extra 292 on neutraalne ehitusliim kasutamiseks kohtades kus nakkuvus ja tugevus on olulised. Liimub paljude materjalidega.

Füüsilised / keemilised omadused:**Liim:**

Tüüp:

Niiskuskõvenev, neutraalne silaanmodifitseeritud polümeer(SMP) 1-komponentne

Sisaldab fungitsiidi:

Ei

Konsistents:

Tiksotroopne

Säilitusaeg:

24 kuud tihedalt suletud pakendis, jahedas

Pakendamine:

Toote nr.	Suurus	Värvus
29232	290 ml	Valge
29233	290 ml	Hall
29235	290 ml	Must
29262	600 ml	Valge
29263	600 ml	Hall
29265	600 ml	Must

Kuivanud liim:

Värvitav:

Jah

Kõvadus:

Ligikaudu 60 Shore A (ISO 868) 1.9

Tõmbetugevus:

N/mm² (ISO 8339)

Elastsusmoodul (50%pikenemisel):

2.1 N/mm² (ISO 8339)

Elastsus:

+/- 20%

Vastupidavus:

Temperatuur: ligikaudu. -40 °C kuni +90 °C

Ilmastiku

vastupidavus: Hea



Kasutusjuhend:

- Ettevalmistus:** Kõik pinnad peavad olema puhtad, kuivad, rasva- ja tolmuvabad. Construction Extra 292 võib kasutada pindadel nagu tellised, betoon, puit, klaas, enamik metalle, enamused värvitud pinnad ning mitmed plastikud ja kummid.
- Praktikas võivad erinevate pindade nakkuvused erineda, seega on soovitatav enne suuremahulise liimimise alustamist läbi viia test liimitavate materjalide vahel.
- Kasutustemperatuur:** Kasutamistemperatuuri vahemik: +5 °C kuni +40 °C.
- Kasutamine:** Construction Extra 292 kantakse joontena liimitavate materjalide pindadele, joonte vahe 5-20 cm vastavalt soovitud tugevusele. Mõned kasutusala nõuavad spetsiaalseid paigaldusnõudeid, alati järgi tootjapoolseid juhiseid.
- Tootlus:** 2 – 3 m²/padrun, olenevalt mõõtmetest ja soovitud tugevusest.
- Kasutusaeg:** 5 - 10 minutit, olenevalt pinna tüübist, materjalidest ning temperatuurist. Pindkuiv peale 1 kuni 1,5 tundi.
- Kokkupanek:** Materjalid pressitakse hoolikalt kokku.
- Paigaldades raskeid materjale võib olla vajalik materjalide toestamine kuni liim on tahenenud.
- Liim kuivab ligikaudu 2 mm päevas olenevalt niiskuse tasemest ja temperatuurist.
- Peeglite paigaldamine:** Liim paigaldatakse vertikaalsete joontena 10cm vahedega peegli tagaküljele. Peegel peaks olema toestatud kuni kaheks päevaks peale paigaldust.
- Akustiliste plaatide paigaldus:** Construction Extra 292 paigaldatakse nelja joonena plaadi tagaküljele, seejärel pressitakse plaat tugevalt vastu paigaldatavat pinda. Tavaliselt pole lisatoetus vajalik.
- Puhastamine:** Tööriistasi on võimalik puhastada näiteks heptaani/ white spiriti või Wipes 915-ga. Tahenenud liimi saab ainult mehaaniliselt eemaldada. Käed tuleks hoolikalt vee ja seebiga puhastada.

Ohutus:

- Ohumärgised:** Puudub
- Lisainformatsiooni saamiseks vaata toote ohutuskaarti.

Selle toote informatsioonilehel olev info põhineb ulatuslikel laboratoorsest testimisel ning praktilisel kogemusel ja on mõeldud aitama kasutajal saavutada optimaalset kasutusmeetodit. Kuna kasutajapoolsed tingimused on meie kontrolli alt väljas ei saa me anda toote kasutamisel saadud tulemustele garantiid. Toote infolehel olevad väärtused on tüüpilised väärtused andmaks suuniseid. Neid ei tohiks kasutada kui toote spetsifikatsioone. Vaata samuti meie müügi- ning tarnetingimusi.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – TAANI – INFO@DANALIM.DK
TEL. (+45) 56 64 00 70 - FAKS (+45) 56 64 00 90 - TEHNILINE TEENUS TEL. (+45) 56 64 00 75

Construction Extra 292 – Väljastamise kuupäev 31.10.2014 - Leht 2/2