

Toote informatsioon:

Epoxy Rapid 332

Kristallselge, kiiresti tahenev epoksüliim**Toote kirjeldus ja kasutamine:**

Epoxy Rapid 332 on kiiresti tahenev 2-komponentne epoksüliim, mis on vastupidav veele ning enamikele orgaanilistele lahustitele. Tahenenud liimi on võimalik lihvida ja värvida.

Epoxy Rapid 332 kasutatakse paikades kus on kõrgendatud nõuded tugevusele ja vastupidavusele. Sobilik enamike materjalidega; metall, klaas, keraamika, nahk ning plastikud nagu kõva PVC, polüstüreen, pleksiklaas, polüester.



Epoxy Rapid 332 on kõva kiiresti tahenev 2-komponentne epoksüliim, vastupidav veele ning enamikele orgaanilistele lahustitele.

Füüsilised / keemilised omadused:**Liim:**

Tüüp:

2-komponentne epoksü

Värv:

Läbipaistev

Konsistents:

Vedel

Tihedus :

Ligikaudu 1,16g/cm³

Säilitusaeg:

Minimaalselt 2 aastat kinnises pakendis, jahedas. Ei talu jäätumist.

Pakendamine:

Toote nr.	Suurus
1753	Topelt süstal 24 mL

Liide:

Värv:

Läbipaistev

Temperatuuri taluvus:

-40°C kuni +100°C

Vastupidavus:

Hea vee ja keemiline vastupidavus



Kasutusjuhend:

Ettevalmistus: Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad õlist, rasvast ning lahtistest osakekest nagu tolm.

Liite tugevus ning vastupidavus sõltub suurel määral liimitavate pindade korrektsest töötlemisest. Liimitavad pinnad peavad olema vähemalt puhastatud rasvaärastusvahendiga nagu atsetoon või isopropanool.

Alati on soovitatav läbi viia nakkuvustest liimitavate materjalide vahel.

Segu: Eemalda topelt-süstla küljest spaatel ning hoia süstla pidemest kinni. Eemalda turvakork ning pigista võrdne kogus kumbagi komponenti segunõusse. Sega segu hoolikalt süstla küljes olnud spaatliga.

Kasutusaeg: 5 min.

Kasutus temperatuur: Vahemikus 5 - 40 °C.

Kasutamine: Kanna mõlemale liimitavale pinnale õhuke kiht liimi ning pressi need pinnad kokku.

Pinnad peavad olema kokku pressitud seni kaua kuni liim kuivab, ligikaudu 30 minutit 20°C juures.

Pärast 24 tundi 20°C juures on liim saavutanud maksimaalse tugevuse. Madalamal temperatuuril võtab tahenemine kauem aega.

Puhastamine: Tahenemata liimi võib atsetooniga eemaldada. Tahenenud liimi saab ainult mehaaniliselt teel eemaldada.

Tervis ja ohutus:

Sisaldab: Epoksü

Ohu sümbol: Xi, ärritav

N, ohtlik keskkonnale

Riski ja ohutusnõuded: Nahka ärritav. Suur oht silmadele.

Võib põhjustada tundlikkust nahaga kokkupuutel.

Veeorganismidele toksiline.

Võib põhjustada pikaajalisi pöördumatuid mõjusid veeorganismidele.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Silma sattumisel koheselt loputada rohke veega ning pöörduda meditsiinilise abi poole.

Kanda vastavat kaitseriietust ning silma/näo kaitset.

Neelamise korral otsida koheselt meditsiinilist abi ning näidata käesoleva toote infosilti.

Välgi sattumist keskkonda.

Lisainfo saamiseks vaata toote ohutuskaarti.

Selle toote informatsioonilehel olev info põhineb ulatuslikel laboratoorsetel testimistel ning praktilisel kogemusel ja on mõeldud aitama kasutajal saavutada optimaalset kasutusmeetodit. Kuna kasutajapoolsed tingimused on meie kontrolli alt väljas ei saa me anda toote kasutamisel saadud tulemustele garantiid. Toote infolehel olevad väärtused on tüüpilised väärtused andmaks suuniseid. Neid ei tohiks kasutada kui toote spetsifikatsioone. Vaata samuti meie müügi- ning tarnetingimusi.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – TAANI – INFO@DANALIM.DK
TEL. (+45) 56 64 00 70 - FAKS (+45) 56 64 00 90 - TEHNILINE TEENUS TEL. (+45) 56 64 00 75

Epoxy Rapid 332 - RVäljastamise kuupäev 31.10.2014 - Leht 2/2